

VINYL GLUE**Descrizione:**

Colla professionale appositamente sviluppata per i Pavimenti in vinile Pergo Optimum. La colla PERGO® VINYL è un adesivo a dispersione rinforzato con fibre, esente da solventi. Adatto all'incollaggio dei Pavimenti PERGO® VINYL in ambienti interni su ideonei sottofondi porosi.



PGVGLUE6 = 6 kg

PGVGLUE15 = 15 kg

Perchè usare la colla Pergo® Vinyl?

- ✓ Perfettamente adatta a sottofondi con sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento.
- ✓ Si sparge facilmente, garantisce un'aderenza veloce e offre anche la massima resistenza.
- ✓ Non si esaurisce subito dopo l'applicazione e fornisce la massima stabilità del mercato nonostante la sua elasticità.
- ✓ Impedisce il formarsi di spazi tra le tavole causati da variazioni di temperatura.
- ✓ Impermeabile e quindi ideale per un pavimento in vinile.

Spatola per colla:

PGVA2

**Dati tecnici:**

Base	Acrilica
Polimerizzazione	Essiccamento fisico
Consistenza	Pasta
Colore	Crema
Densità (DIN 53479)	Circa 1,28 g/cm ³
Viscosità Brookfield (Brookfield RVT 6/10)	Circa 32.000 – 42.000 mPa.s.
Tempo di apertura a 21°C e 50% R.H.	Circa 40 – 50 minuti
Tempo di attesa a 21°C e 50% R.H.	Circa 5 – 10 minuti
Carico d'appoggio	Minimo dopo 24 ore
Resistenza termica	-20°C a +70°C
Quantità da applicare	Dipende dal sottofondo: 250 - 350 g/m ² utilizzando la spatola A2

* Questo varia a seconda delle condizioni ambientali, come la temperatura, l'umidità, il sottofondo, ecc.

VINYL GLUE**Caratteristiche:**

- Fibrorinforzata
- Collante elastico duro
- Elevata tenuta finale
- Molto facile da applicare
- Crea dei picchi stabili una volta che viene applicata con l'apposita spatola dentata.
- Basso consumo/m²
- Bassissime emissioni
- Senza solventi

Applicazioni:

La colla PERGO® VINYL è adatta per applicazioni dei Pavimenti in vinile in ambiente interno, sia per PVC omogeni che eterogenei. e Pavimenti in gomma fino a 2.5mm.

Adatto per uso interno sopra sottofondi lisci e ben assorbenti.

Descrizione:

La colla PERGO® VINYL indurisce tramite evaporazione dell'acqua dall'adesivo. Completamente indurito (circa 24 ore a 21°C e 50% RH) si forma uno strato adesivo, duro, elastico e che non restringe. Questo strato è resistente alle normali deformazioni del pavimento in PVC causate dalle variazioni di temperatura e umidità dell'aria. L'adesivo ha un'eccellente adesione a praticamente tutti i sottofondi porosi.

Scadenza:

24 mesi in confezione integra stoccato in luogo asciutto e fresco a una temperatura compresa tra +5°C e +25°.

Sottofondo:

L'adesivo PERGO® VINYL deve essere applicato sopra un sottofondo liscio, asciutto e pulito come indicato dalla normativa DIN18365, e deve essere anche privo di ogni irregolarità e crepa. Resti di vecchi collanti devono essere rimossi perchè potrebbero impedire l'adesione ed essere visibili sulla superficie del pavimento. Superfici instabili o danneggiate devono essere riparate prima dell'applicazione della

colla utilizzando un apposito composto livellante.

Superfici di sottofondi che non sono solide devono essere preferibilmente rimosse. In caso di superfici irregolari bisogna applicare un opportuno composto livellante.

Le superfici lisce come i sottofondi in anidride devono essere irruvidite eliminando lo strato superficiale. Il sottofondo dev'essere poi pulito con un aspirapolvere industriale.

E' consigliato realizzare un test preliminare di compatibilità per ogni superficie.

Applicazione dell'adesivo:

La colla PERGO® VINYL deve essere acclimatata alla temperatura della stanza prima della posa.

Applicare l'adesivo alla superficie con la spatola dentata A2. Non applicare più colla di quella che può essere coperta dal pavimento Pergo® vinyl durante il tempo aperto. Posare il pavimento Pergo® vinyl in 10/20 minuti sull'adesivo ancora umido e pressate con un rullo pesante. A seconda delle circostanze pressate nuovamente le aree dei giunti e degli angoli col rullo dopo 20/30 minuti.

La colla PERGO® VINYL in eccedenza, che non si è indurita, può essere rimossa con dell'acqua. La colla indurita dovrà essere rimossa in modo meccanico.

Raccomandazioni:

- ⌋ Non posare mai sopra sottofondi che non sono protetti contro una possibile risalita di umidità.
- ⌋ Non applicare con temperature inferiori a 15°C o superiori a 25°C
- ⌋ La temperatura minima del sottofondo deve essere almeno 15°C.
- ⌋ Non applicare se l'umidità relativa è superiore a 75%.
- ⌋ Basse temperature e alti tassi di umidità estendono il tempo di presa e di asciugatura della colla.

VINYL GLUE

-) Non applicare se le pareti o i soffitti della stanza non sono asciutti (es. dopo aver intonacato o imbiancato)
-) Non diluire la colla.
-) Eventuali correzioni devono essere fatte entro 10 minuti.
-) Non è adatta ad installazioni in ambienti esterni.

Raccomandazioni per la salute e la sicurezza

Si considerano le normali precauzioni di igiene industriale.

Consultare l'etichetta per maggiori informazioni.